



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven Thermo Adhesive

Професионална В3 пяна/лепило за външни изолационни фасадни системи



Описание на продукта

Den Braven PU Thermo Adhesive B3 е нискораздуващо еднокомпонентно полиуретаново лепило, което се втвърдява под действието на влагата от въздуха и е предназначено за монтаж на фасадни изолационни плоскости (EWI / EIFS). Den Braven PU Thermo Adhesive B3 е водоустойчиво, устойчиво на гниене, запазва постоянна еластичност и може да бъде покрито с шпакловка или мазилка. Den Braven PU Thermo Adhesive B3 има много добра структура и отлична адхезия от +5°C. Den Braven PU Thermo Adhesive B3 е част от продуктовото портфолио, предназначено за приложение в „Пасивни сгради“. Тези продукти са тествани за топлоизолация, въздухо- и паропропускливост. Правилното им прилагане допринася за икономията на енергия и съответстват на изискванията на концепцията за Пасивни и енергийно неутрални сгради.

Преимущества

- В3
- Ефективно и бързо лепене на външни фасадни изолационни панели
- По-късо време за изпълнение
- Лесно за употреба на строителната площадка - без използване на вода, без използване на електричество, не изисква място за съхранение
- Екологично чист метод - избягва се запрашаването и замърсяването при традиционното приготвяне на хоросанов р-р

Приложения

Thermo Adhesive B3 може да се използва за високоефективно свързване и монтаж на полистирен (EPS, EPS-P, XPS и др.), твърди полиуретанови пяни (PUR / PIR) и панели от минерални вата към бетон, мазилка и зидария, както и за запълване на фуги между изолационните плоскости

Начин на употреба

Температура на флакона: +5°C до +30°C (препоръчителна: +15°C до +25°C) Температура при нанасяне (отнася се както за околната среда, така и за субстрата): +5°C до +35°C (препоръчителна: +15°C до +25°C) Препоръчваме да използвате NBS Gold (вижте инструкцията в кутията на пистолета). Разклатете кена енергично преди употреба най-малко 20 пъти. Обърнете кена надолу и го завийте върху пистолета за нанасяне. За да контролирате потока на пяната, регулирайте с клапана в задната част на дръжката. Запълнете кухината до половината и в случай на ниска влажност, напръскайте леко пяната с вода. Пяната ще се раздуе и ще запълни останалото пространство. Когато фиксирате прозрачни рамки, използвайте разделители и клинове, за да позиционирате рамката за около 24 часа, докато пяната изпълни изцяло фугата. Носете предпазни очила, ръкавици и облекло. За лепене на топлоизолация: Нанесете лепилото върху полистиреновия лист по контура на 5 см от ръба, а във вътрешността - на ленти на разстояние 30 см. Диаметърът на лентите трябва да бъде 10-12 мм. Позиционирайте и закрепете полистиреновите пана в крайното положение за около 6-10 минути (преди лепилото да е започнало да се втвърдява). Полистиреновите плоскости в основата на стената трябва да са здраво подпрени, за да се избегне свличане на изолацията, докато лепилото не се втвърди и плоскостите здраво се залепят (5 до 24 часа). Запълнете фугите между полистиреновите пана с лепило за изолация. За по-подробна информация вижте нашия уеб сайт или се свържете с Ден Бравен.

Допълнителна информация

Време за втвърдяване		80-100 minutes
Основа		Polyurethane
Относително тегло		18-25 kg/m ³
Температура на нанасяне		+5°C to +35°C
Устойчивост на температура		-40°C to +90°C

Тези стойности са типични свойства



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven Thermo Adhesive

Професионална В3 пяна/лепило за външни изолационни фасадни системи

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Да не се излага на непрекъснато водно действие. Да не се нанася в (да не се пълнят) кухни, в които влагата е недостатъчна

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Повърхностите трябва да бъдат чисти, без масло и смазка. Леко навлажнете повърхностите с пулверизатор. При работа в студени условия, затоплете флакона до стайна температура преди нанасяне. Използвайте пистолет за пяна. Разклатете енергично флакона преди употреба (най-малко 30 пъти). Носете предпазни очила, ръкавици и облекло. Стени, картини, килими, мокети и мебели трябва предварително да са покрити с хартия или полиетиленово фолио, за да се предпазят. Лепете изолационните плочи в непрекъсната линия, като използвате PU Лепило за топлоизолация В3 и го нанасяте на 2-4 см от ръбовете. Не оставяйте интервали; поне една вертикална лента трябва да има нанесена в средата на плочата. Позиционирайте в желаното положение и притиснете в рамките на 2 минути след нанасяне на лепилото. Всяка неточност може да бъде коригирана до максимум 20 минути след залепване на полистиреновата плоча, в зависимост от температурата на околната среда (въздух и субстрат). В информационния технически лист е точно описан начинът на работа.

Възможност за боядисване

Може да се боядиса или запечата с уплътнител/мазилка, когато е напълно втвърдена.

Почистване

Незасъхнала пяна може да се почисти веднага с Универсален Чистител за ПУ-пяна. След втвърдяване излишъкът от пяна може да се отстрани с нож или шпатула и повърхността да бъде запечатана.

Цвят (цветове)

- Жълт

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с

Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 12 месеца от датата на производство.

Сертификати

	FEICA member TR046 VOC emissions ISO 16000
	EMICODE EC1 Plus – very low emission

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.