



Den Braven

Информационен технически лист

Mamut Mamut Glue

Отлично оригинално лепило с изключително здраво първоначално прилепване



Описание на продукта

Mamut Glue е висококачествено професионално лепило с изключително висока якост на първоначално прилепване, базирано на хибридна технология. Втвърдява се под влияние на влагата във въздуха, като образува здрава еластична гума.

Преимущества

- Изключително висока якост на първоначално прилепване
- Не е нужно механично фиксиране по време на втвърдяване
- Висока механична устойчивост, якост и еластичност
- Не съдържа изоцианати, фталати, разтворители и силикони
- Трайна еластичност
- Не се свива и не образува мехурчета при съхнене
- Не е корозивен към метали
- Неутрална система на втвърдяване, почти без мирис
- Устойчив на влага и атмосферни влияния
- Идеално прилепва без основа върху повечето повърхности, дори и да са влажни

Приложения

Mamut Glue е специално разработено универсално лепило за лепене на много строителни материали, като: камък, бетон, огледала, стъкло, гипскартон, полиуретан, PVC, твърди пластмаси, емайлирани и керамични изделия, мед, олово, цинк, калай, алуминий, метали, сплави, неръждаема стомана,

поликарбонатни и фибро-циментови плоскости (1), дърво и лаково-бояджийски с-ми.

Забележка (1)

За лепене на поликарбонатни и фибро-циментови плоскости, моля, вижте Техническите бюлетини в раздел ""Основни познания"" на сайта ни www.denbraven.com

Начин на употреба

Нанасяйте лепилото с осигурения V-накрайник на вертикални ленти на разстояние 10-20 см помежду им. Позиционирайте повърхностите и натиснете силно, като се уверите, че дебелината на слоя лепило между тях е поне 2-3 мм. Не нанасяйте лепилото на точки! Заради силната първоначална якост на слепване, обикновено не е необходимо допълнително укрепване. За повече въпроси, моля свържете се с нашия Технически отдел.

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	1,39 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 hours
Основа		Hybrid
Относително тегло	ISO 1183-1	1,55 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	10 minutes @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø2,5 mm/6,3 bar	10-20 g/min
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505 3 sec.	55
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	DIN 53504 S2	350%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-40°C to +90°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	2,20 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

28-04-2024
08:42:40
CEST

Информационен технически лист

Mamut Mamut Glue

Отлично оригинално лепило с изключително здраво първоначално прилепване

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Не е подходящ за излагане на продължително водно действие
- Не е подходящ за запечатване на фуги, в които има движение
- Не е подходящ за използване в комбинация с хлор-съдържащи продукти (басейни)

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Имайки предвид структурата и гъстотата на High Tack, препоръчваме да използвате качествен пистолет за нанасяне, заедно с V-образен накрайник. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Почистете субстратите с Cleaner. Mamut Glue идеално прилепва без основа върху повечето непорести субстрати. Силно порести повърхности да се третират предварително с Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне.

Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

Цвят (цветове)

- Бял

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с

Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

Сертификати

	Emicode EC1 Plus
	M1
	A+ French VOC Regulation
	ISEGA

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточности на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълноти и / или неточности, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подвеждано под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Mamut Mamut Glue

Отлично оригинално лепило с изключително здраво първоначално прилепване

да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.