



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Backer Rod PE

Подложка за фуги (шнур) на базата на полиетиленова (ПЕ) пена



Описание на продукта

Backer Rod PE представлява шнур с кръгло сечение от полиетилен (със структура от затворени клетки) за запълване на фуги между строителни материали. Използва се за да се гарантира, че уплътнителят във фугите ще достигне точния си размер по ширина и в дълбочина. Backer Rod PE се доставя в различни диаметри от Ø 6 до Ø 50 мм.

Преимущества

- Предотвратява тристранната адхезия на уплътнителя

Приложения

Backer Rod PE може да се използва в конструктивни и разширяващи се фуги, за да се постигнат точните размери на фугата и да се предотврати тристранната адхезия на уплътнителя.

Важно:

Backer Rod PE трябва да се използва в конструктивни и разширяващи се фуги, за да се постигне точния размер на фугата и да се избегне тристранната адхезия на уплътнителя. Ако дълбочината на фугата не е достатъчна за да се положат в нея Backer Rod PE и съответния уплътнител, тогава трябва да се използва Break Tape PE вместо Backer Rod PE. Подложката PE предотвратява адхезия на уплътнителя.

Уверете се, че ширината на фугата съответства на способността за движение на уплътнителя. За да изчислите коректния размер на фугата, моля, посетете нашия уебсайт или се свържете с Den Braven за правилна препоръка.

Дълбочината на фугата на фугата може да се изчисли, като се използва следната формула: Дълбочина на фугата = $(1/3 * \text{Ширина на фугата}) + 6$.

Моля, уверете се, че диаметърът на подложката е 50% по-голям от разстоянието между двата строителни субстрата. Ако ширината на фугата е 20 мм, диаметърът на Backer Rod трябва да е Ø 30 мм.

Начин на употреба

Поради затворените си клетки РЕ пяната ще даде по-голяма опора на уплътнителя и следователно е най-подходяща за фуги,

които са изложени на механично натоварване или водно налягане. Недостатък на РЕ пяна е възможността за образуване на въздушни мехурчета между уплътнителя и пяната. Тези въздушни мехурчета могат да се разширяват по време на втвърдяване на уплътнителя под действието на слънчевите лъчи. ПУ пяната с отворени клетки няма този проблем и следователно е най-подходяща за фуги, които не са изложени на механично натоварване или водно налягане, като фуги във фасади и т.н. Повреждането на затворените клетки от РЕ-пяна по време на нанасянето може да освободи пропелант от тези клетки, което води до въздушни мехурчета върху повърхността на уплътнителя. За пълен преглед вижте нашия уеб сайт или се свържете с Ден Бравен.

Ограничения

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Преди да използвате Backer Rod PE повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Свържете се с нашия Centre of Excellence за правилна препоръка.

Почистване

Цвят (цветове)

- Сив

Опаковка

- Кашон

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

Срок на годност

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той ще предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

03-05-2024
01:40:02
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Backer Rod PE

Подложка за фуги (шнур) на базата на полиетиленова (ПЕ) пена

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

03-05-2024
01:40:02
CEST