



Den Braven

## Информационен технически лист

### Den Braven Mirrorfix-SBR

SBR строително лепило



#### Описание на продукта

Den Braven Mirrorfix-SBR е строително лепило без съдържание на толуол, разработено на база стирен-бутадиен каучук (SBR) за лепене на огледала. Лепилото се втвърдява при изпарение на разтворителите, като се образува здрава, дълготрайна и влагоустойчива връзка.

#### Преимущества

- Не съдържа толуол
- Подходящо за много видове повърхности

#### Приложения

Den Braven Mirrorfix-SBR може да се използва за лепене на огледала върху дърво, камък, бетон, гипсова замазка, мазилка, плочки, стомана и алуминий. Подходящо е за лепене на декоративни и акустични плоскости от EPS, XPS и твърда полиуретанова пяна.

#### Начин на употреба

За огледала с дебелина до 6 мм: Нанесете лепило върху двете повърхности с назъбен инструмент (3 мм). Оставете лепилото да засъхне за 10 до 15 минути. Позиционирайте огледалото и притиснете здраво. Ако е необходимо, подпрете огледалото за 24 часа или повече в зависимост от температурата и вида на повърхността (дали е пореста или не). За по-подробна информация прочетете Техническия бюлетин за лепене на огледала в раздела Основни познания на нашия уебсайт [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Допълнителна информация

|                                                 |                |                          |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| Usage                                           |                | 300-600 g/m <sup>2</sup> |
| Време за втвърдяване                            | +23°C / 50% RH | 72 hours                 |
| Основа                                          |                | Styrene-butadiene rubber |
| Отворено време                                  | @ +23°C/50% RH | 10-15 minutes            |
| Относително тегло                               |                | 1,14 g/ml                |
| Твърди вещества                                 |                | 75%                      |
| Температура на нанасяне                         |                | +5°C to +30°C            |
| Устойчивост на замръзване по време на транспорт |                | Up to -15°C              |
| Устойчивост на температура                      |                | -15°C to +60°C           |

Тези стойности са типични свойства

#### Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

#### Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура при нанасяне +5°C to +30°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са сухи, чисти, здрави, обезмаслени, без прах и отпадни частици. Почистете повърхностите с Zwaluw Cleaner. Zwaluw Mirrorfix-SBR прилепва идеално към повечето непорести повърхности без използване на праймер. Порести повърхности трябва предварително да се третира с Zwaluw Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди употреба.

#### Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Zwaluw Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.



Den Braven

Bostik Bulgaria  
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé  
T +359 82847100 | E [office@denbraven.bg](mailto:office@denbraven.bg)

01-05-2024  
16:33:05  
MDT



# Den Braven

Better  
results  
through  
knowledge

## Информационен технически лист

### Den Braven Mirrorfix-SBR

SBR строително лепило

#### Цвят (цветове)

- Прозрачен

#### Опаковка

- Картридж

*За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с*

*Подробно описание на продуктите*

#### Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 12 месеца от датата на производство.

#### Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

#### Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

#### Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.