



Den Braven

Информационен технически лист

Den Braven Silicone-NO

Неутрален силикон за санитарни помещения, остъкление и фасадни фуги



продукти за остъкляване с нанесените вещества по краищата на стъклата, не са гарантирани - трябва да се направи проба.

Начин на употреба

Фуга с правилните размери може да поеме движението между съседните строителни повърхности. Дълбочината на фугата винаги трябва да е в правилно съотношение с ширината ѝ. Общо правило е дълбочината да се отнася към ширината в съотношение 1:1, когато ширината е до 10 мм и минималните размери на дълбочината и ширината са 5 мм. За фуги, по-широки от 10 мм, дълбочината трябва да е равна на ширината, разделена на 3, плюс 6 мм. За пълна информация, вижте Технически бюлетин за Размер на фугите в раздел "Знание" на сайта ни www.denbraven.com.

Описание на продукта

Silicone-NO е универсален неутрален силикон с разнообразни приложения в санитарията, строителството, остъклителни и фасадни връзки и фуги, който втвърдява под въздействие на влажността във въздуха, и образува здрава еластична гума.

Преимущества

- Неутрална с-ма на втвърдяване, почти без мирис
- Перфектно прилепва без праймер към повечето повърхности
- Отлична устойчивост на УВ-лъчи, вода и атмосферни влияния
- Не е корозивен към метали. Устойчив на развитие на плесени
- Добро залепване към стъклени, боядисани дървени, керамични и емайлирани повърхности, неръждаема стомана и различни видове пластмаси

Приложения

Silicone-NO е специално разработен за здраво и еластично запълване и свързване на фуги в бетон, зидария, свързващи фуги, неносещи стени, остъклителни системи(1), кухни, бани, душ кабинки и други индустриални приложения.

Забележка (1)

Съвместимостта със залепените краища на изолационното стъкло не може да бъде гарантирана от производителя на силикона, тъй като съставът на продукта, нанесен по тях може да е различен или променен от производителя на изолационното стъкло. Съветите, касаещи съвместимостта на лепящите



Den Braven

Bostik Bulgaria
127 boulevard "Bulgaria", 7009 Roussé
T +359 82847100 | E office@denbraven.bg

03-05-2024
18:55:33
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Silicone-NO

Неутрален силикон за санитарни помещения, остъкление и фасадни фуги

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Движение на фугата		25%
Основа		Neutral oxime
Относително тегло	ISO 1183-1	1,02 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	7-8 minutes @ +23°C/50% RH
Пропускливост	EN 1026	an= 0,018m ³ /h @ 600Pa
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/6,3 bar	140 g/min
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505	16
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Тест за пропускливост		Up to 1050 Pa
Удължаване при скъсване	DIN 53504 S2	635%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-40°C to +120°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	1,10 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности
- Възможно е да се получи обезцветяване в затъмнени участъци и при контакт с химически продукти.

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура при нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и на субстрата). Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезмаслени и обезпрашени. Почистете повърхностите с Cleaner.

Silicone NO идеално прилепва без основа върху повечето непорести повърхности. Силно порести повърхности да се третират предварително с Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди нанасяне. Използвайте Finisher за заглаждане на фугата.

Възможност за боядисване

Silicone-NO не се боядисва. Препоръчително е да се покрят ръбовете на фугата с хартиено тиксо, за да се предпазят повърхностите, които ще се боядисват, от контакт и замърсяване със силикон.

Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да бъдат почистени с Cleaner. Засъхнал материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да бъдат почистени с почистващи кърпи Wipes.

Цвят (цветове)

-
- Прозрачен

Опаковка

- Картридж
- Салам

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 12 месеца от датата на производство.

Сертификати



A+ French VOC Regulation



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Den Braven Silicone-NO

Неутрален силикон за санитарни помещения, остъкление и фасадни фуги

	ASTM C-920 EN 1026/EN1027 EN 15651-3: S XS1 DIN 18545-E
	ISEGA
	EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM EN 15651-2: G-CC 25LM

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.