

Информационен технически лист

Den Braven Acryl-1001U

Висококачествен акрилен изолатор на водна основа



Описание на продукта

Acryl-1001U е висококачествен изолатор на основата на акрилна дисперсия. След нанасяне продуктът формира мека пластико-еластична гума чрез изпарение на водата от него.

Преимущества

- Може да се боядисва с бои на водна основа и синтетични бои
- Идеално прилепва без използване на основа, дори и на влажни повърхности Универсален икономичен акрилен изолатор
- Почти без мирис
- Лесен за нанасяне и за почистване
- Не е корозивен към метали

Приложения

Acryl-1001U е специално разработен за запечатване на свързващи фуги между дървени или метални рамки за прозорци и бетон или тухлена зидария; Фуги между стълбища и стени, между бетон и таванни елементи, между стени и тавани, первази и подпрозоречни дъски. За вътрешно приложение.

Начин на употреба

Фуга с правилните размери може да поеме движението между съседните строителни повърхности. Дълбочината на фугата винаги трябва да е в правилно съотношение с ширината ѝ. Общо правило е дълбочината да се отнася към ширината в съотношение 1:1, когато ширината е до 10мм и минималните размери на дълбочината и ширината са 5мм. За фуги, по-широки от 10мм, дълбочината трябва да е равна на ширината, разделена на 3, плюс 6мм. За пълна информация, вижте Технически бюлетин за Размер на фугите в раздел "Знание" на сайта ни www.denbraven.com.

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,3 N/mm²
Движение на фугата		7,5%
Основа		Acrylic dispersion
Относително тегло	ISO 1183-1	1,71 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	5 minutes @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/4 bar	450 g/min
Стичане	ISO 7390	< 2mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505/ ISO 868	30
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	DIN 53505/ ISO 868	200%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-20°C to +75°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	0,3 N/mm²

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за продължително излагане на водно действие
- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Порестите субстрати не е



Информационен технически лист

Den Braven Acryl-1001U

Висококачествен акрилен изолатор на водна основа

наложително да са абсолютно сухи. Силно порести субстрати, като: гипс, газобетон, варовиков камък и др. трябва да бъдат покрити с основа, която представлява смес от 1 част Zwaluw Acryl-1001U и 2 части вода. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за прилепване. Заглажда се с помощта на вода.

Възможност за боядисване

Acryl-1001U може да се боядисва след пълно изсъхване. В процеса на съхнене продуктът може леко да се свие, което може да причини напукване на боята. Подходящ за боядисване с бои на водна основа и синтетични бои. Боядисването с бои с много високо съдържание на вода може да доведе до напукване. Препоръчва се да се направят предварителни тестове за съвместимост с боята.

Почистване

След употреба инструментите трябва да се почистят с вода. Ръцете могат да се почистят с Почистващи кърпи и/или с вода и сапун.

Цвят (цветове)

- Бял

Опаковка

- Картридж

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 18 месеца от датата на производство.

Сертификати

CE	EN 15651-1: F-EXT-INT 7.5P
A+	A+ French VOC Regulation

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.