

Информационен технически лист

Tectane Zinc Spray Matt

Предпазва от корозия и е с високо съдържание на цинк



Описание на продукта

Zinc Spray Matt е спрей за студено поцинковане с високо съдържание на цинк, който предпазва стомана и черни метали, изложени на тежка корозивна среда.

Преимущества

- Висока устойчивост на атмосферни влияния, солева корозия и химикали
- Съдържание на цинк с висока чистота (98%)
- Бързо съхнещ
- Устойчивост на температури до +50°C
- Може да се боядисва

Приложения

Zinc Spray Matt може да се използва като праймер или за възстановяване на нарушени цинкови покрития, както и за третиране на места, които са били подложени на пробиване, рязане или заваряване.

Начин на употреба

Идеална температура при нанасяне: +16°C до +25°C. Старателно почистете повърхността, която ще третирате. Разклатете енергично флакона поне 30 секунди. Напръскайте на кръст от разстояние 25-30 cm. След употреба обърнете флакона и пръскайте, докато не започне да излиза само газ.

Допълнителна информация

Време за втвърдяване		24 hours
Дебелина на покривния филм		50-80
Налягане at 20c bar		4.0
Налягане at 50c bar		7.8
Нанасяне на следващ слой след, часа		24 hours
Обезпрашаване след min		110
Основа		Epoxy ester
Отворено време (през което няма залепяне)		45-50 minutes
Относително тегло		0.956
Скорост на нанасяне, г		3.5
Съдържание на твърдо вещество		36.1
Температура на нанасяне		+16°C to +25°C
Температурен диапазон		-50°C to +500°C
Тест за солен разтвор, часа		500 hours
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Възможност за боядисване

Zinc Spray Matt може да се боядисва след като е изсъхнал.

Почистване

Цвят (цветове)

- Цинк



Информационен технически лист

Tectane Zinc Spray Matt

Предпазва от корозия и е с високо съдържание на цинк

Опаковка

- Аерозол

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с

Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 24 месеца от датата на производство.

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.