



Technisches Datenblatt

Den Braven Sprühkleber

Lösemittelhaltiger Klebstoff mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten



Produktbeschreibung

Den Braven Sprühkleber ist ein hochwertiger, lösemittelhaltiger Klebstoff auf Synthekautschukbasis. Je nach Verarbeitungsvariante kann er sowohl als Kontakt- als auch als Montageklebstoff eingesetzt werden. Sprühkleber löst die kleinen Klebprobleme in den Bereichen Kfz., Handwerk, Modellbau, Do-it-yourself, Hobby und Haushalt.

Vorteile

- Hohe Sofortklebekraft
- Sauber, schnell und einfach in der Anwendung
- Verwendbar als Kontakt- oder Montageklebstoff

Anwendungsgebiet

Den Braven Sprühkleber verklebt zuverlässig Styropor, Schaumgummi, Filz, Papier, Pappe, Holz, Metall und viele Kunststoffe miteinander und untereinander.

Allgemeine Hinweise

Vor dem Auftragen intensiv schütteln. Die zu verklebenden Oberflächen müssen fett- und staubfrei sein und aufgeraut werden (Schleifstaub muss entfernt werden!). Bei saugfähigen Substraten (Holz, Filz usw.) sollte die Auftragsmenge erhöht werden. Sprühabstand ca. 20-25 cm. Für die Kontaktverklebung muss der Klebstoff auf beide Teile separat aufgetragen werden. Je nach Umgebungstemperatur und Schichtdicke muss der Klebstoff 5 bis 15 Minuten trocknen. Dann werden die Teile zusammengesetzt und

gepresst. Eine spätere Korrektur ist kaum möglich. Für die Montage werden die beiden Teile auch separat mit Klebstoff versehen. Nach einer kurzen Abblaszeit werden die Teile mit noch feuchtem Klebstoff zusammengefügt. Korrekturen sind hier je nach Materialeigenschaften noch länger möglich. Die Verbindung sollte entladen bleiben, bis der Klebstoff vollständig verbunden ist (ca. 24 Stunden). Drehen Sie die Dose, um eine mögliche Verstopfung der Düse zu vermeiden Nach Gebrauch sprühen, bis kein Klebstoff mehr aus der Düse austritt. Hinweis: Die Eignung des Klebstoffs in Verbindung mit den verschiedenen Substraten muss durch Vorversuche geklärt werden.

zusätzliche Informationen

Aushärtungszeit	Adhesive becomes tacky in 1 to 3 minutes and should be bonded within 10 to 20 minutes. Adhesive remains 'wet' for 15 to 25 minutes.
Basis	Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ ketone solvent blend
Temperaturbereich_c	-25°C to +45°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C to +35°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Hinweis: Die Eignung des Klebstoffs, in Verbindung mit den verschiedenen Substraten, ist durch Vorversuche zu klären. Die zu klebenden Flächen müssen fett- und staubfrei sein, evtl. Klebeflächen aufrauen (Schleifstaub entfernen!).



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven Sprühkleber

Lösemittelhaltiger Klebstoff mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

Reinigung

Farben

- Farblos

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produkkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

19-05-2024
05:15:34
MDT